

GENERAL TUBING BLAUW



- Gaine rétractable flexible bleu à paroi fine.
- Enduction de la couche interne à la colle fusible.
- Température de rétractoir idéale +300°C.
- Assure une isolation hydrofuge.
- Le rapport de rétraction de 3:1 assure une protection mécanique idéale, même aux formes irrégulières avec différents diamètres.
- Pour un emploi universel.
- Température d'utilisation: de - 55°C à + 110°C.
- Présente une très bonne résistance aux produits chimiques.

Applications:

- Utilisation idéale pour l'étanchéité, l'isolation et la relaxation des contraintes mécaniques ainsi que pour assurer la protection des connections entre les câbles et les connecteurs sans déconnecter le connecteur, ...
- Peut être utilisée dans TOUTES les applications électriques.
- Idéal pour les constructeurs de poids lourds et d'autobus, les travailleurs indépendants, les exploitants agricoles, les terrassiers, les services de maintenances électriques ou industrielles et les chantiers de rénovation ou de construction navale. Idéal également dans le placement des systèmes d'alarme, le garage, la carrosserie, ...
- Résiste aux huiles hydrauliques et synthétiques.
- Présente une très bonne résistance aux produits chimiques, aux acides ainsi qu'à la corrosion.
- Protection des câbles coaxiaux.
- Prévention de corrosion électrolytique.
- Isolation de tubes de néon.
- Protège le métal de la corrosion et de l'usure.
- Une application préventive protégera tous les câbles.
- Peut être utilisée en milieu humide.

Installation rapide.

Chauffer avec Flamewarp ou canon air chaud.

GENERAL TUBING BLAUW

<u>Art. Nr.</u>	<u>Description</u>	<u>mm</u>	<u>pouces</u>
A100063	GENERAL TUBING BLAUW	12/4	0,47/0,16

Longueurs de 1100 mm ou 43,31 pouces.

<u>Art. Nr.</u>	<u>Description</u>	<u>mm</u>	<u>pouces</u>
A100163	GENERAL TUBING AANVULLING BLAUW	24 x 12/4	24 x 0,47/0,16

Longueurs de 100 mm ou 3,94 pouces.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Elongation au point de rupture ISO 37	490 %
Force diélectrique IEC 243	12 MV/m
Résistance chimique ISO 37 immersion de 24 h à 23°C.	Liquide hydraulique : très bien Huile diesel : bien Kérosène : bien Lubrifiant : bien
Résistance à la température	de -55°C à +110°C
Température de rétraction	+300°C
Force de tension ISO 37	11,5 MPa
Résistivité volumétrique ASTM D 257	1 x 10 ¹³ Ohm/cm (VDE0303 Pt3)
Inflammabilité ASTM D 2671	Non
couche interne	Retardant à la flamme
couche externe	Oui
Flexible	

Mode d'emploi

- * Choisir le diamètre approprié.
- * Faire glisser le General Tubing sur le câble.
- * Chauffer à l'aide du Flamewarp ou canon air chaud.
- * Serrer le cas échéant.