


GENERAL TUBING BRUIN



- Dunwandige flexibele bruine krimpous.
- Binnenwand met smeltbare kleefstof.
- Ideale krimptemperatuur +300°C.
- Zorgt voor een waterdichte afsluiting.
- De 3:1 krimpverhouding zorgt voor een uitstekende mechanische bescherming, ook aan onregelmatige vormen met verschillende diameters.
- Voor algemeen gebruik.
- Temperatuurbereik: - 55°C tot + 110°C.
- Goede chemische weerstand.

Toepassingen:

- Ideaal te gebruiken voor afdichting, isolatie, buigontlasting, bescherming van verbindingen tussen kabels en connectors zonder de connector los te maken, ...
- Kan gebruikt worden voor ALLE elektrische toepassingen.
- Ideaal voor vrachtwagens en busbouwers, loonwerkers, landbouwers, grondwerkers, elektrische onderhoudsdiensten, industriële onderhoudsdiensten, scheepsbouw en herstelling, alarmsystemen, garage, carrosserie, ...
- Bestand tegen hydraulische en synthetische olie.
- Is zeer goed bestand tegen chemicaliën, zuren en corrosie.
- Bescherming van coaxkabels.
- Preventieve bescherming tegen elektrolytische invreting.
- Isolatie van neonbuis leidingen.
- Beschermt metaal tegen corrosie en slijtage.
- Beschermt, indien preventief aangebracht, alle kabels.
- Kan op vochtige plaatsen gebruikt worden.

Vlugge installatie.

Verwarmen met Flamewarp of warmeluchtblazer.

GENERAL TUBING BRUIN

<u>Art. Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>mm</u>	<u>inches</u>
A100077	GENERAL TUBING BRUIN	40/13	1,57/0,51

Lengtes van 1100 mm of 43,31 inches.

<u>Art. Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>mm</u>	<u>inches</u>
A100177	GENERAL TUBING AANVULLING BRUIN	12 x 40/13	12 x 1,57/0,51

Lengtes van 100 mm of 3,94 inches.

TECHNISCHE KENMERKEN

Rekvermogen tot breuk ISO 37:	490 %
Doorslagsterkte IEC 243:	12 MV/m
Chemische weerstand ISO 37 onderdompeling 24 u bij 23°C :	Hydraulische vloeistof: zeer goed
	Dieselolie: goed
	Kerosine: goed
	Smeerolie: goed
Temperatuurbestendig:	-55°C tot +110°C
Krimptemperatuur:	+300°C
Treksterkte ISO 37:	11,5 MPa
Volumeweerstand ASTM D 257:	1 x 10 ¹³ Ohm/cm (VDE0303 Pt3)
Ontvlambaarheid ASTM D 2671:	binnenwand geen
	buitenwand vlamvertragend
Flexibel	Ja

Gebruiksaanwijzing

- * Kies de juiste diameter.
- * Schuif de General Tubing over de kabel.
- * Verwarm met Flamewarp of warmeluchtblazer.
- * Indien nodig samendrukken.