

GENERAL TUBING END



- Dunwandige satijnzwarte eindkrimpous.
- Ideale krimptemperatuur +400°C.
- Binnenwand met hoogwaardige sterk klevende en afdichtende smeltbare kleefstof.
- Een 2:1 krimpverhouding.
- Temperatuurbereik: -55°C tot +140°C.
- Bestand tegen hydraulische en synthetische olie.
- Is zeer goed bestand tegen chemicaliën, zuren en corrosie.

Toepassingen:

- Ideaal te gebruiken voor afdichting, isolatie, bescherming van elektrische (afgeknipte) kabels,...
- Kan ook toegepast worden om de veiligheid te verhogen op: werkmateriaal, afsluitingen, tafelpoten (bescherming van de vloer), zware voertuigen, wateraflopen (sifon),... Alsook om koord eindpunten te beschermen.
- Ideaal voor vrachtwagens, busbouwers, loonwerkers, landbouwers, grondwerkers, scheepsbouw, elektrische onderhoudsdiensten, industriële onderhoudsdiensten,...
- Preventieve bescherming tegen elektrolytische invreting.
- Kan op vochtige plaatsen gebruikt worden (waterafsluitend).

Vlugge installatie.

Verwarmen met Flamewarp of warmeluchtblazer.

GENERAL TUBING END

<u>Art. Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>mm</u>	<u>Lengte</u>
A100300	GENERAL TUBING END	20/10	40 mm
A100301	GENERAL TUBING END	40/20	60 mm
A100302	GENERAL TUBING END	55/27,5	70 mm

TECHNISCHE KENMERKEN

Rekvermogen tot breuk ASTM D 2671:	≥ 300 %
Doorslagsterkte IEC 243:	> 20 KV/mm
Chemische weerstand ISO 37 onderdompeling 24u bij 23°C:	Hydraulische vloeistof: zeer goed Dieselolie: goed Kerosine: goed Smeerolie: goed
Temperatuurbestendig:	-55°C tot +140°C
Krimptemperatuur:	+400°C
Treksterkte ASTM D 2671:	≥ 10 MPa
Volumeweerstand IEC 93:	> 10 ¹² Ω.cm
Ontvlambaarheid ASTM D2671:	Binnenwand: geen Buitenwand: vlamvertragend
Hardheid ASTM D 2671:	45 - 55 HD

Gebruiksaanwijzing

- * Kies de juiste diameter.
- * Schuif de General Tubing End over de toepassing.
- * Verwarm met Flamewarp of warmeluchtblazer.