

HEAVY WALL TUBING



- Dikwandige sterke krimpkins.
- Ideale krimptemperatuur tussen 280°C en 480°C
- Binnenwand met smeltbare kleefstof.
- Warmtekrimp.
- Zorgt voor een waterdichte afsluiting.
- De 3:1 krimpverhouding zorgt voor een uitstekende mechanische bescherming, ook aan onregelmatige vormen met verschillende diameters.
- Voor algemeen gebruik.
- Temperatuurbereik: - 55°C tot + 110°C.
- Goede chemische weerstand.
- Goede wrijvingsweerstand.

Toepassingen:

- Ideaal te gebruiken voor afdichting, isolatie, en bescherming van verbindingen tussen kabels en connectors zonder de connector los te maken, ...
- Ideaal voor loonwerkers, landbouwers, grondwerkers, elektrische onderhoudsdiensten, industriële onderhoudsdiensten, technische diensten, scheepsbouw en scheepsherstelling, ...
- Bestand tegen hydraulische en synthetische olie.
- Is zeer goed bestand tegen chemicaliën, zuren en corrosie.
- Preventieve bescherming tegen elektrolytische invreting.
- Beschermt metaal tegen corrosie en slijtage.
- Beschermt, indien preventief aangebracht, alle kabels.
- Kan op vochtige plaatsen gebruikt worden.

Vlugge installatie.

Verwarmen met Flamewarp of Warmeluchtblazer.

HEAVY WALL TUBING

<u>Art.Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>mm</u>	<u>Inches</u>
A100011	HEAVY WALL TUBING	85/25	3,35/0,98
A100012	HEAVY WALL TUBING	105/35	4,13/1,38

Lengtes van 900 mm of 35,43 inches.

TECHNISCHE KENMERKEN

Rekvermogen tot breuk ASTM D 792:	350 %	
Doorslagsterkte ASTM D 149:	200 kV/mm	
Chemische weerstand ISO 37 onderdompeling 24 u bij 23°C:	Hydraulische vloeistof:	goed
	Dieselolie:	goed
	Kerosine:	goed
	Smeerolie:	goed
Temperatuurbestendig ASTM D 2671:		
(168 uur bij 110°C) gevolgd door uiterste rek:	min 350%	
Flexibiliteit bij lage temperatuur ASTM D 2671:	Geen breuk	
Krimptemperatuur:	Tussen 280°C en 480°C	
Werkingstemperatuur:	- 55°C tot 110°C (3000 uur)	
Treksterkte ASTM D 412:	14 MPa Minimum	
Volumeweerstand ASTM D 257:	1 x 10 ¹² Ohm/cm	
Ontvlambaarheid ASTM D 2671:	binnenwand	geen
	buitenwand	vlamvertragend
Flexibel	Ja	
Lengte verandering ASTM D 792:	+5% / -15%	
Soortelijk gewicht ASTM D 792:	1,2	
Hardheid ASTM D 2240:	50 tot 70 SHORE D	

Gebruiksaanwijzing:

- * Kies de juiste diameter.
- * Schuif de krimpkous over de kabel.
- * Verwarm met Flamewarp of warmeluchtblazer.
- * Indien nodig samendrukken.