

MTSEAL




- MT_{SEAL} is een 1-component sneldoorhardende kit op basis van MS-polymere.
- MT_{SEAL} heeft een isegacertificaat voor het gebruik in de voedingsindustrie.
- Laat zich zeer elegant uitstrijken.
- Reageert op luchtvochtigheid waardoor een soepele elastische voeg gevormd wordt.
- Hecht op de meeste materialen.
- Is overschilderbaar met de meeste verven.
- Heeft een goede UV-stabiliteit.
- Kan zowel op droge als natte ondergrond gebruikt worden.
- Vervangt de meeste op de markt zijnde kitten.
- Universele naden- en lijmkit.
- **Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen.** Schimmel en bacteriewerend.
- **Kartonnen verpakking bevat FSC certificaat.**

Toepassingen:

- MT_{SEAL} is ideaal te gebruiken voor het verlijmen en afdichten van poreuze en niet poreuze materialen.
- MT_{SEAL} is ideaal voor sanitaire afwerkingen zoals douches, lavabo's,...
- MT_{SEAL} is ideaal voor verlijming en afwerking van keukenbladen.
- Montagekit voor o.a.: ferro en non-ferro, spoilers, polyester, isolatie, gyproc, ytong, gevelplaten, beton, hout, plinten, natuursteen, glas, spiegels, letters op vb. grafzerken,...
- Afdichten van las- en plaatwerknaden, waterlekken, PVC, metalen en galvanisé buizen, goten.
- Plaatsen van voegen die naden overschilderd worden.
- Verlijmingen en afdichtingen die een hoge mechanische sterkte vragen, zowel op poreuze als niet poreuze materialen.
- Nadenkit voor smalle en brede voegen.
- Tast geen acrylaat aan.
- Kan aangebracht worden met hand of luchtdrukpistool.
- Verbindingen die een hoge mechanische sterkte vragen.



MTSEAL

Art. Nr.	Product	Kleur	Ral	
D100001	MTSEAL	WIT	/	
D100002	MTSEAL	ZWART	9005	
D100003	MTSEAL	GRIJS	7040	

Gebruiksaanwijzing

Om een goede hechting te bekomen dient de ondergrond gereinigd en ontvet te worden met MT_{CLEANER}.

TECHNISCHE KENMERKEN

Huidvorming:	10 à 15 min.
Shore A hardheid (DIN 53505):	60
Dichtheid (DIN 53505):	1532 kg/m ³
Doorharding:	3 mm/24 u
Treksterkte (DIN 53504):	2,20 N/mm ² (MPa)
Modulus bij 100% rek (DIN 53504):	1,70 N/mm ² (MPa)
% rek bij breuk (DIN 53504):	250 %
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +100°C
Max. toelaatbare vervorming ISO 9040:	25 %
Krimp:	Nihil