

MULTIPAINT



- Hoogwaardige lak op basis van Alkydhars.
- Gamma van RAL-kleuren en volgens staal.
- MULTIPAINT is perfect verspuitbaar over bijna alle lakken.
- Sterk dekvermogen.
- Vlug droog.
- Uitstekende hechting.
- UV- en lichtbestendig.

Toepassingen:

Kan op bijna alle materialen aangebracht worden, o.a.:

- Staal
- Aluminium
- Verzinkt staal
- Hout
- Aardewerk
- Velgen
- Heftrucks
- Onderdelen
- Glas
- Machines
- Vrachtwagens
- Landbouwapparatuur
- Carrosserie
- Containers
- Chassis
- Algemeen lakwerk

MULTIPAINT

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Kleur</u>	<u>Verpakking</u>
H109005	MULTIPAINT RAL 9005	DIEPZWART	400 ML
H109006	MULTIPAINT RAL 9006	WIT-ALUMINIUM (VELGENZILVER)	400 ML

TECHNISCHE KENMERKEN

Uiterlijk:	Glans, zijdeglans en mat
Kleur:	Alle RAL-kleuren
Basis:	Alkydhars
VOS/VOC-gehalte %:	83%
Vaste stof:	17%
Rendement:	1,5 m ²
Stofdroog:	na 30 minuten
Overspuitbaar:	binnen 1 uur of na 24 uur
Kleefvrij:	na 2 uur
Uitgehard:	na 24 uur
Hittebestendig:	tot 150°C
Verwerkingstemperatuur:	5°C à 40°C

Gebruiksaanwijzing:

De oppervlakken eventueel schuren, vet- en stofvrij maken met MT_{CLEANER}. Laten drogen. Eventueel voorspuiten met PRIMER ROOD of PRIMER GRIJS. Bus moet op kamertemperatuur zijn. Bus goed schudden voor gebruik (ca. 2 min). Spuitafstand 30 cm. Meerdere dunne lagen kruislings aanbrengen. Voor het spuiten van de volgende laag, 4 minuten laten uitdampen en bus weer schudden voor gebruik. Na gebruik de bus omkeren en de sproeier schoonspuiten. Laten drogen.

De droogtijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid, de omgevingstemperatuur en de laagdikte.