

# MULTIPAIN



- Laque de haute qualité à base de résine alkyde.
- Gamme des couleurs RAL et selon échantillon.
- MULTIPAIN est parfaitement vaporisable sur presque toutes les laques.
- Bonne couverture.
- Séchage rapide.
- Excellente adhérence.
- Résistance aux UV et à la lumière.

## Applications:

Peut être appliqué sur presque tous les matériaux, comme:

- L'acier
- L'aluminium
- L'acier galvanisé
- Le bois
- La poterie
- Les jantes
- Les chariots élévateur
- Les pièces
- Les verres
- Les machines
- Les camions
- Les machines agricoles
- La carrosserie
- Les conteneurs
- Les châssis
- Les ouvrages laquées



# MULTIPAINT

<u>Art.Nr.</u>	<u>Produit</u>	<u>Couleur</u>	<u>Contenu</u>
H109005	MULTIPAINT <b>RAL 9005</b>	NOIR PROFOND	400 ML
H109006	MULTIPAINT <b>RAL 9006</b>	ALUMINIUM BLANC (JANTES ARGENT)	400 ML

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Extérieur:	Brillant, satiné ou mat
Couleur:	Tous les couleurs RAL
Base:	Résine alkyde
Teneur en VOS/VOC:	83%
Particule solide:	17%
Rendement:	1,5 m <sup>2</sup>
Sec hors poussière:	Après 30 minutes
Pulvérisable:	Pendant 1 heures ou après 24 heures
Sec au toucher	Après 2 heures
Durci:	Après 24 heures
Résistance à la chaleur:	Jusqu'à 150°C
Température de traitement:	5°C à 40°C

### Mode d'emploi:

Dégraissier, dépoussiérer et éventuellement polir les surfaces avec MTCLEANER. Laisser sécher. Eventuellement commencer par vaporiser avec PRIMER ROOD ou PRIMER GRIJS. La boîte doit être conservée à température ambiante. Bien agiter la boîte avant l'emploi (env. 2 min). Distance de vaporisation: 30 cm. Appliquer plusieurs couches fines en largeur. Avant la vaporisation de la couche suivante, laisser évaporer pendant 4 minutes et secouer à nouveau la boîte avant emploi. Après l'utilisation, retourner la boîte et nettoyer le pulvérisateur. Laisser sécher. **Le temps de séchage dépend de l'humidité de l'air, de la température ambiante et de l'épaisseur de la couche.**