

S-MT_{SEAL}



- Hoogwaardige elastische spuitbare hybride coating.
- Naadloos en luchtdicht afwerken van naden en aansluitingen.
- Permanent elastisch.
- Snelle doorharding.
- Krimp- en blaasvrij.
- Snelle verwerking ook op licht vochtige ondergronden.
- Isocyaan- en siliconenvrij.
- Overschilderbaar, direct nat-in-nat met coating en/of lak.
- Niet corrosief voor metalen.

Toepassingen:

- S-MT_{SEAL} is een ideale spuit- en verkwaastbare hybride coating voor het naadloos en luchtdicht afdichten van naden en kieren tussen diverse bouwdelen (max. 4 mm).
- NIET geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden.

S-MT^{SEAL}

Voorbereiding:

Product aanbrengen bij temperatuur tussen +5°C en 40°C (geldt voor omgeving en ondergronden). De ondergronden moeten draagkrachtig, schoon, stof- en vetvrij zijn. De ondergronden goed ontvetten met behulp van MT^{CLEANER}. S-MT^{SEAL} hecht perfect op de meest niet-poreuze ondergronden zonder vooraf te primeren.

Overschilderbaar:

S-MT^{SEAL} is uitstekend overschilderbaar met watergedragen en de meeste 2 componenten verf. Synthetische verven kunnen in droging vertragen. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen. Voor een optimaal resultaat raden wij aan om binnen 4 uur na applicatie te overschilderen.

Reiniging:

Vers materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van MT^{CLEANER}. Uitgeharde materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden. Handen kunnen gereinigd worden met WONDER WIPES.

Houdbaarheid:

In ongeopende originele verpakking houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Bewaren op een droge plaats. Temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Art. Nr.	Product	Kleur	Inhoud
D600000	S-MT ^{SEAL}	ZWART	26 KG
D600001	S-MT ^{SEAL}	GRIJS	26 KG

TECHNISCHE KENMERKEN

Basis:	Hybrid
Dichtheid (ISO 1183-1):	1,44 g/ml
Uithardingstijd (23°C/50% RH):	2-3 mm / 24 uren
Huidvorming (DBTM 16):	10 min. bij 23°C/50% RH
Shore A Hardheid (DIN 53505 3 sec.):	30
Rek bij breuk (DIN 53504 S2):	250%
Treksterkte (DIN 53504 S2):	0,80 N/mm ²
100% Modulus (DIN 53504 S2):	0,60 N/mm ²
SD waarde (EN 12572):	11.6 m bij 4 mm
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +40 °C
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +90°C