

2COM MTFIX



- 2 component secondelijm.
- Transparant.
- Verwerkingstijd ongeveer 60 seconden.
- Droog na 5 minuten.
- Zakt niet uit (tot max. 10 mm).
- Verwerkingstemperatuur tot -15°C.
- Voedingsgekeurd NSF-S4, nr. 165982+165983.

Toepassingen:

Ideaal te gebruiken op bijna alle materialen zoals natuursteen, glas van bvb. een douche, kunststof, zoals voor bekleding van voertuigen, hout van meubilair, rubber, metaal, keramiek, aluminium,...

Art. Nr.	Product	Inhoud
D300750	2COM MTFIX	10 gr
D300751	2FIX MIX	

TECHNISCHE KENMERKEN

A. Vloeibare toestand

Basis:	Cyanoacrylaat
Kleur:	Transparant, kleurloos
Viscositeit 25°C (1,5 rpm) - COMP. A:	155.000 mPa.s
Viscositeit 25°C (1,5 rpm) - COMP. B:	12.500 mPa.s
Mengverhouding:	4 op 1
Rekbelasting:	200%
Initiële verharding op:	
- de meeste materialen zoals natuursteen, kunststof, rubber, metaal, aluminium:	45 - 90 seconden
- hout:	90 - 180 seconden

B. Uitgeharde toestand

Treksterkte op staal (ISO 4587):	7,4 N/mm ²
Vol belastbaar:	na 24 uur
Temperatuurbereik:	-20°C tot +80°C (Piek 120°C)
Houdbaarheid:	12 maanden

Gebruiksaanwijzing

Het oppervlak schuren en reinigen met MTCLEANER. Een kleine hoeveelheid doorspuiten vooraleer de spuitmond te monteren (dit om steeds een goede mengverhouding te bekomen). Handbescherming bij gebruik is aan te raden. Raadpleeg de technische- en veiligheidsfiche.

De informatie en afbeeldingen zijn zo betrouwbaar mogelijk gemaakt. De gebruiker dient na te gaan of het product geschikt is voor de door hem gekozen toepassing. Multitask Industries biedt geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie. Zie onze algemene verkoopvoorwaarden. Multitask Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik of misbruik van het product.