



MULTIBORGING

SCHROEFDRAADVERBINDINGEN



- Multiborging is een anaërobe borgingslijm.
- Hardt snel uit bij afwezigheid van lucht.
- Blijft vloeibaar indien blootgesteld aan lucht.
- Geen nood aan verharder.
- Voorkomt dat bouten, moeren en tapeinden loskomen.
- Bescherming tegen corrosie en vocht.
- Bevat geen solventen.
- Oliebestendig

Toepassingen:

MB S: D300**243**

Borgen met **medium sterkte** van alle metalen schroefdraad onderdelen die aan trillingen onderhevig zijn, zoals bvb: persen, motorophanging, pompen, tandwielkasten,
Demonteerbaar.

MB S: D300**2701**

Borgen met **hoge sterkte** van alle metalen schroefdraad onderdelen waar geen regelmatige demontage nodig is.
Ideaal voor permanente verbinding van tapeinden in pomphuizen en motorblokken.
Niet of moeilijk demonteerbaar.

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Oppervlaktes ontvetten met MT_{CLEANER}. Gelijktijdig en voldoende produkt aanbrengen op beide te borgen en af te dichten onderdelen. De componenten onmiddellijk aan elkaar vast zetten. Om stukken die met hoge sterkte borging behandeld zijn los te maken, kunnen ze best opgewarmd worden met de FLAMEWARP of hogetemperatuur warmeluchtblazer.



MULTIBORGING

SCHROEFDRAADVERBINDINGEN

Produktnaam:	MULTIBORGING SCHROEFDRAADVERBINDINGEN	MULTIBORGING SCHROEFDRAADVERBINDINGEN
Produktafkorting:	MB S	MB S
Art.Nr.:	D300243	D3002701
Kleur:	Donkerblauw	Groen
Handvast:	10-20 min.	10-20 min.
Functionele Sterkte:	120 min.	360 min.
Volledig uitgehard:	24 uur	24 uur
Viscositeit 25°C:	2000-7500 mPas	500 mPas
Speling tot:	0,25 mm	0,15 mm
Schroefdraad:	M36	M20
Vastheidklasse:	2 (DIN 30661)	3 (DIN 30661)
Belasting:	8-12 Nm	50-65 Nm
Schuifkracht:	9-13 N/mm	15-20 N/mm
Losbreekmoment:	17-22 Nm	28-35 Nm
Temperatuurbereik:	-55°C tot +150°C	-55°C tot +150°C

