

2K MT^{SEAL} ZWART



2K MT^{SEAL} GRIJS



- Unieke snel doorhardende 2 componenten kit op basis van MS-polymereën voor verlijming en afdichting.
- Verwerkingstijd **2K MT^{SEAL} GRIJS** tot 10 min.
Verwerkingstijd **2K MT^{SEAL} ZWART** tot 20 min.
- **2K MT^{SEAL} GRIJS** is uitgehard na 1 uur en volledig belastbaar na 2 uren.
2K MT^{SEAL} ZWART is uitgehard na 2 uren en volledig belastbaar na 4 uren.
- Laat zich zeer elegant uitstrijken.
- Hardt in alle omstandigheden uit, dus geen luchtvochtigheid nodig, waardoor een soepele elastische voeg gevormd wordt.
- Hecht op de meeste materialen.
- Is overschilderbaar met de meeste verven.
- Heeft een goede UV-stabiliteit.
- Temperatuur -40°C tot +90°C.
- **Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen.**
- **Kartonnen verpakking bevat FSC certificaat.**



Toepassingen:

- Kan ingezet worden bij kleine, snelle en duurzame hechtings- en herstellingswerken.
- Hecht zeer goed op niet nader te bepalen ondergronden zoals:
 - Roestvrij staal
 - Aluminium
 - Natuursteen
 - Hout
 - Polycarbonaat
 - Bepaalde rubbers
 - ABS
 - PVC
- Montagekit voor o.a.: ferro en non-ferro, spoilers, polyester, isolatie, gyproc, gevelplaten, beton, hout, plinten, natuursteen, keukenbladen, spiegels, letters (op bv. grafzerken), sanitair (douche, lavabo's), veiligheidsborden,...

2K MT^{SEAL} ZWART

2K MT^{SEAL} GRIJS



Art. Nr.	Product	Inhoud
D100061	2K MT ^{SEAL} ZWART	50 ML
D100062	2K MT ^{SEAL} GRIJS	50 ML
D101000	MIXERTIP 50 ML	

TECHNISCHE KENMERKEN

	2K MT ^{SEAL} ZWART	2K MT ^{SEAL} GRIJS
Basis:	Gemodificeerd silaan polymeer	MS-hybride
Kleur:	Zwart	Grijs
Verwerkingstijd:	20 minuten	10 minuten
Huidvorming (23°C):	35 minuten	15 minuten
Doorharding:	2 uren	1 uur
Volledig belastbaar:	3 uren	2 uren
Dichtheid (DIN 53479):	1,36 g/ml	1,4 g/ml
Volumeverandering:	10%	4%
Voegbreedte:	25 mm	25 mm
Shore A hardheid (DIN 53505):	45	40
Rek bij breuk (DIN 53504):	350%	300%
Treksterkte (DIN 53504):	2,4 MPa	2,2MPa
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +90°C	-40°C tot +90°C
Houdbaarheid:	12 maanden	12 maanden

Gebruiksaanwijzing

Het oppervlak schuren en reinigen met MT^{CLEANER}. Een kleine hoeveelheid doorspuiten vooraleer de spuitmond te monteren (dit om steeds een goede mengverhouding te bekomen). 2K MT^{SEAL} dicht bij het raakoppervlak aanbrengen (zo vermijdt u luchtballen).

De informatie en afbeeldingen zijn zo betrouwbaar mogelijk gemaakt. De gebruiker dient na te gaan of het produkt geschikt is voor de door hem gekozen toepassing. Multitask Industries biedt geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie. Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden. Multitask Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik of misbruik van het product.