

2K MT^{SEAL} ZWART



2K MT^{SEAL} GRIJS



- Kit unique de durcissement rapide à 2 composants basé sur les polymères MS pour le collage et l'étanchéité.
- Temps de prise **2K MT^{SEAL} GRIJS** jusqu'à 10 min.
Temps de prise **2K MT^{SEAL} ZWART** jusqu'à 20 min.
- **2K MT^{SEAL} GRIJS** est durci après 1 heure et max. chargeable après 2 heures.
2K MT^{SEAL} ZWART est durci après 2 heures et max. chargeable après 4 heures.
- S'étale avec un résultat très propre.
- Durcit dans toutes les conditions, donc pas besoin d'humidité, formant un joint élastique souple.
- S'adapte sur la plupart des matériaux.
- Peut être recouvert avec la plupart des peintures.
- Une bonne stabilité aux UV.
- Température -40°C à +90°C.
- **Ne contient pas d'isocyanate, de solvants et de silicones.**
- **L'emballage en carton contient le certificat FSC.**

Applications

- Peut être utilisé pour des petits travaux de collage et de réparation rapides et durables.
- Très bonne adhésion sur des bases nouvelles à déterminer, comme:
 - Acier inoxydable
 - Aluminium
 - Pierre naturelle
 - Bois
 - Polycarbonate
 - Certains caoutchoucs
 - ABS
 - PVC
- Mastique de montage pour les ferreux et non-ferreux, spoilers, polyester, isolation, gyproc, revêtements de façade, béton, bois, plinthes, pierre naturelle, plans de travail de cuisine, miroirs, lettres (gravures de tombes), sanitair (douche, lavabo's), signes de sécurité,...



2K MT^{SEAL} ZWART

2K MT^{SEAL} GRIJS



Art. Nr.	Produit	Contenu
D100061	2K MT ^{SEAL} ZWART	50 ML
D100062	2K MT ^{SEAL} GRIJS	50 ML
D101000	MIXERTIP 50 ML	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2K MT ^{SEAL} ZWART	2K MT ^{SEAL} GRIJS
Base:	Polymère silane modifié	MS-hybride
Couleur:	Noir	Gris
Temps de prise:	20 minutes	10 minutes
Formation de la pellicule (23°C):	35 minutes	15 minutes
Durcissement:	2 heures	1 heure
Max. chargeable:	3 heures	2 heures
Densité (DIN 53479):	1,36 g/ml	1,4 g/ml
Changement de volume:	10%	4%
Largeur de joint:	25 mm	25 mm
Shore A (DIN 53505):	45	40
Élasticité avant rupture (DIN 53504):	350%	300%
Résistance à la traction (DIN 53504):	2,4 MPa	2,2MPa
Plage de température:	-40°C à +90°C	-40°C à +90°C
Durée de conservation:	12 mois	12 mois

Mode d'emploi

Brosser la surface et nettoyer avec MT^{CLEANER}. Appliquer une petite quantité avant de monter la buse (et ce, pour toujours obtenir un bon dosage). Étaler 2K MT^{SEAL} près de la surface (pour éviter des bulles d'air).

Les informations et illustrations sont aussi fiables que possible. L'utilisateur est tenu de s'assurer que le produit est bien adapté à l'application qu'il a choisie. Multitask Industries ne peut donner aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Voyez nos conditions générales de vente. Multitask Industries ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages directs, accidentels ou indirects découlant de la vente, revente, utilisation ou utilisation incorrecte du produit.