

2COM MTFIX



- Colle sec à 2 composants.
- Transparent.
- Temps de traitement environ 60 sec.
- Sec après 5 minutes.
- Ne descend pas (jusqu'à 10 mm).
- Température de traitement jusqu'à -15°C.
- Certificat alimentaire NSF-S4, n°165982+165983.

Applications:

Idéal pour une utilisation sur presque tous les matériaux tels que la pierre naturelle, le verre par exemple d'une douche, du plastique comme pour la sellerie automobile, du bois pour l'ameublement, le caoutchouc, le métal, la céramique, l'aluminium,...

Art. Nr.	Produit	Contenue
D300750	2COM MTFIX	10 gr
D300751	2FIX MIX	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

A. État liquide

Base:	Cyanoacrylate
Couleur:	Transparent, incolore
Viscosité 25°C (1,5 rpm) - COMP. A:	155.000 mPa.s
Viscosité 25°C (1,5 rpm) - COMP. B:	12.500 mPa.s
Taux de mélange:	4 sur 1
Élongation:	200%
Durcissement initial sur:	
- la plupart des matériaux comme la pierre naturelle, plastique, caoutchouc, métal, aluminium:	45 - 90 secondes
- bois:	90 - 180 secondes

B. État solide

Résistance à la traction sur acier (ISO 4587):	7,4 N/mm ²
Durcissement final:	après 24 uur
Plage de température:	-20°C à +80°C (Pic 120°C)
Durée de conservation:	12 mois

Mode d'emploi

Poncer et nettoyer la surface avec MTCLEANER. Purger une petite quantité avant de monter la buse (c'est pour toujours obtenir un bon rapport de mélange). La protection des mains est recommandée pendant l'utilisation. Consultez la fiche technique et du sécurité.

Les informations et illustrations sont aussi fiables que possible. L'utilisateur est tenu de s'assurer que le produit est bien adapté à l'application qu'il a choisie. Multitask Industries ne peut donner aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Voyez nos conditions générales de vente. Multitask Industries ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages directs, accidentels ou indirects découlant de la vente, revente, utilisation ou utilisation incorrecte du produit.