

2 KOMP STRUKTUUR



- Unieke professionele 2 componentenlijm voor structurele verlijming en afdichting.
- Verwerkingstijd 4 à 6 minuten.
- Droog en schuurbaar na 60 minuten.
- Overschilderbaar.
- Temperatuur -40°C tot +135°C (piek +200°C)
- Sterk chemisch bestendig.
- **GEEN PU basis. Geen opleiding vereist!**
- **Kartonnen verpakking bevat FSC certificaat.**

Toepassingen:

- Door de structurele verlijming maken de bekomen trek- en schoktestresultaten dit produkt tot marktleider in een MAXIMUM aantal toepassingsgebieden.
- Zowel voor herstelling als fabricage.
- Bij niet nader te bepalen ondergronden zoals:
 - Roestvrij staal
 - Aluminium
 - Glasvezel
 - Polycarbonaat
 - ABS
 - PVC
 - Polyesters
 - Carbonstaal
 - Hout
 - Natuursteen
 - Vinyl
 - Acrylaten
 - GRP
 - Urethanen

KLEINE KOKER
WEINIG VERLIES

2 KOMP STRUKTUUR



Art.Nr.	Product	Kleur	Inhoud
D100051	2 KOMP STRUKTUUR	Beige	50 ml
D101000	MIXERTIP 50 ml.		

TECHNISCHE KENMERKEN

Geur:	Sterk zuur
Verwerkingstijd:	4 tot 6 minuten
Houdbaarheid:	12 maanden (5°C tot 25°C)
Rek bij breuk:	3500 psi
Treksterkte:	24 MPa
Hardheid:	75 Shore D
Opvulling:	1 tot 4 mm
Temperatuurweerstand:	-40°C tot +135°C (piek +200°C)

Gebruiksaanwijzing

Het oppervlak schuren (eventueel machinaal met laag toerental). Het oppervlak reinigen met MT_{CLEANER} voor bewerkingen op steen, aluminium,... Voor het bewerken van kunststof met PLAST_{CLEAN} reinigen.

Een kleine hoeveelheid doorspuiten vooraleer de spuitmond MIXERTIP (ART. D101000) te monteren. (dit om steeds een goede mengverhouding te bekomen)
Lijm dicht bij het raakoppervlak aanbrengen. (zo vermijdt u luchtbelletjes)