

2 KOMP STRUKTUUR



- Colle professionnelle unique à 2 composants pour collage structural et étanchéité.
- Temps de prise 4 à 6 minutes.
- Sec et peut être frotté après 60 minutes.
- Peut être couvert de peinture.
- Température -40°C à +135°C (pic +200°C)
- Très bonne résistance chimique.
- **PAS de base en PU. Aucune formation requise!**
- **L'emballage en carton contient le certificat FSC.**

Applications:

- Grâce au collage structural, l'on obtient de bons résultats (traction et chocs), ce qui fait de ce produit le leader sur le marché dans un MAXIMUM de domaines d'application.
- Tant pour la réparation que pour la fabrication.
- Pour de nouvelles bases à déterminer, comme :
 - Acier inoxydable
 - Aluminium
 - Fibre de verre
 - Polycarbonate
 - ABS
 - PVC
 - Polyesters
 - Acier carbone
 - Bois
 - Pierre naturelle
 - Vinyle
 - Acrylates
 - GRP
 - Uréthanes

PETITE CARTOUCHE
PEU DE PERTES

2 KOMP STRUKTUUR



Art.Nr.	Produit	Couleur	Contenu
D100051	2 KOMP STRUKTUUR	Beige	50 ml
D101000	MIXERTIP 50 ml.		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur :	Fortement acide
Temps de prise :	4 à 6 minutes
Durée de conservation :	12 mois (5°C à 25°C)
Allongement à la rupture :	3500 psi
Force de traction :	24 MPa
Dureté :	75 Shore D
Remplissage :	1 à 4 mm
Température d'utilisation :	-40°C à +135°C (pic +200°C)

Mode d'emploi

Brosser la surface (éventuellement à la machine, avec un nombre de tours peu élevé). Nettoyer la surface avec MT_{CLEANER} pour le traitement de la pierre, de l'aluminium, etc. Pour le traitement du plastique, nettoyer la surface avec PLAST_{CLEAN}.

Appliquer une petite quantité avant de monter la buse MIXERTIP (ART. D101000) (et ce, pour toujours obtenir un bon dosage).

Appliquer la colle près de la surface de contact. (vous évitez ainsi les bulles d'air)